

EPDM

LASTRA IN GOMMA " EPDM "



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Lastre in gomma EPDM

Scarica il catalogo, aggiunte nuove misure e prodotti



IMPIEGO: Impiegata per usi esterni dove viene richiesta un ottima resistenza all'ozono ed alle escursioni termiche.

Ottime caratteristiche fisico-mecaniche.

Ottima resistenza al calore, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'acqua di mare.

Consigliata a contatto con acidi e solventi a media e bassa concentrazione.

SUPERFICIE: Liscia / Liscia a richiesta I.T. / I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI: 50, 60, 70, 80, 90 (SH A ± 5).

FORMATI PRODUCIBILI: Oltre alle misure indicate nella tabella, siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse.

Colore	NERO
Peso specifico	1.25 gr/cm ³
Durezza	65 SH A
Carico di rottura	40 Kg/cm ²
Allungamento	200%
Compressione (22 ore a 70°C)	40%
Resistenza allo strappo	14 kg/cm
Resistenza abrasione DIN 53516	250 mm ³

AGENTI TERMICI (72 ore a 70 °C)

Durezza	8 SH A
Carico di rottura	-12%
Allungamento	-20%
Temperatura	-25°C +120°C

Cod.	SPESSEZZA (mm)	ALTEZZA (mt)	LUNGHEZZA (mt)
1031001	1	1.2	10
1031002	1.5	1.2	10
1031003	2/2.5	1.2	10
1031004	3÷10	1.2	10
1031005	12÷20	1.2	5
1031006	25÷50	1	1

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE

Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy

Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.