


Guarnizione per pistone KNA 23 (NBR 90)

Movimenti Alternativi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Guarnizione per pistone KNA 23 a singolo effetto di forma costruttiva asimmetrica

Materiale: NBR 90 3006

Caratteristiche: il pretensionamento è diretto verso l'esterno per aumentare l'effetto di tenuta anche a basse pressioni dato il labbro di tenuta esterno arretrato. La KNA 23 nella forma costruttiva standard ha durezza 90 Sh-A.

Utilizzo: la guarnizione KNA 23 ha la funzionalità di tenuta del pistone. Le guarnizioni a labbro costruite in NBR sono particolarmente adatte per applicazioni a basse pressioni.

Oltre all'utilizzo in oleodinamica, questi tipi sono utilizzabili anche per applicazioni pneumatiche.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 16

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1234701	KNA 23	NBR	90	14	8	5,5	4,5
1234702	KNA 23	NBR	90	17,46	12,05	4,77	3,17
1234703	KNA 23	NBR	90	19,05	12,7	4,77	3,17
1234704	KNA 23	NBR	90	20	12	6,3	5,5
1234705	KNA 23	NBR	90	20,63	14,28	7,14	6,35
1234706	KNA 23	NBR	90	22,22	12,7	7,14	6,35
1234707	KNA 23	NBR	90	25	17	6,5	5,5
1234708	KNA 23	NBR	90	26,99	17,46	7,14	6,35
1234709	KNA 23	NBR	90	28,57	19,05	7,14	6,35
1234710	KNA 23	NBR	90	31,75	19,05	7,14	6,35
1234711	KNA 23	NBR	90	32	24	6,5	5,5
1234712	KNA 23	NBR	90	34,92	22,22	7,14	6,35
1234713	KNA 23	NBR	90	36,51	25,4	7,14	6,35
1234714	KNA 23	NBR	90	38	28	8	7
1234715	KNA 23	NBR	90	38,1	25,4	8,72	7,93
1234716	KNA 23	NBR	90	39,69	26,99	7,14	6,35
1234717	KNA 23	NBR	90	40	28	11	10
1234718	KNA 23	NBR	90	41,27	30,16	7,14	6,35
1234719	KNA 23	NBR	90	42,86	30,16	10,31	9,52
1234720	KNA 23	NBR	90	44,45	34,92	8	7
1234721	KNA 23	NBR	90	49,21	35,23	10,31	9,52
1234722	KNA 23	NBR	90	50,8	41,27	7,93	7,14
1234723	KNA 23	NBR	90	53,97	38,1	10,31	9,52
1234724	KNA 23	NBR	90	53,97	41,27	10,31	9,52
1234725	KNA 23	NBR	90	55	45	8	7
1234726	KNA 23	NBR	90	57,15	41,27	10,31	9,52
1234727	KNA 23	NBR	90	57,15	44,45	7,14	6,35

1234728	KNA 23	NBR	90	60,32	47,62	7,14	6,35
1234729	KNA 23	NBR	90	63,5	45,7	10,31	8,85
1234730	KNA 23	NBR	90	63,5	47,62	10,31	9,52
1234731	KNA 23	NBR	90	65	55	8	7
1234732	KNA 23	NBR	90	66,67	50,8	10,31	8,85
1234733	KNA 23	NBR	90	69,85	50,8	13,48	12,7
1234734	KNA 23	NBR	90	70	50	15	14
1234735	KNA 23	NBR	90	70	58	9,5	8,5
1234736	KNA 23	NBR	90	73,02	63,5	7,14	5,56
1234737	KNA 23	NBR	90	75	65	8,5	7,5
1234738	KNA 23	NBR	90	76,2	58,04	10,31	8,73
1234739	KNA 23	NBR	90	79,37	66,67	7,14	6,35
1234740	KNA 23	NBR	90	80	64	9	8
1234741	KNA 23	NBR	90	80	68	9,5	8,5
1234742	KNA 23	NBR	90	83	71,9	8,5	7,5
1234743	KNA 23	NBR	90	85,72	73,02	10,31	9,52
1234744	KNA 23	NBR	90	90	78	9,5	8,5
1234745	KNA 23	NBR	90	95,25	76,99	9,12	7,4
1234746	KNA 23	NBR	90	98,42	85,72	10,31	9,52
1234747	KNA 23	NBR	90	100	88	9,5	8,5
1234748	KNA 23	NBR	90	101,6	82,55	13,48	12,7
1234749	KNA 23	NBR	90	101,6	88,9	10,31	9,52
1234750	KNA 23	NBR	90	120	105	11	10
1234751	KNA 23	NBR	90	123,82	111,12	10,31	9,52
1234752	KNA 23	NBR	90	125	110	11	10
1234753	KNA 23	NBR	90	125	115	8,2	7,2
1234754	KNA 23	NBR	90	127	101,6	17,47	15,87
1234755	KNA 23	NBR	90	130,17	117,5	10,31	9,52
1234756	KNA 23	NBR	90	149,22	136,52	10,31	9,52
1234757	KNA 23	NBR	90	160	145	11	10
1234758	KNA 23	NBR	90	200	180	15	14