

Neoprene Autoestinguente

LASTRA IN GOMMA " NEOPRENE AUTOESTINGUENTE "



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Lastre in gomma **Neoprene Autoestinguente**

[Scarica il catalogo, aggiunte nuove misure e prodotti](#)



IMPIEGO: Autoestinguente.

Discreta resistenza alla fiamma.

Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

Buona la resistenza agli oli minerali e vegetali.

Discreta la resistenza all'acqua di mare.

Buona la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Discreta resistenza all'abrasione.

SUPERFICIE: Liscia / Liscia a richiesta I.T. / I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI: 70 (SH A \pm 5).

FORMATI PRODUCIBILI: Oltre alle misure indicate nella tabella, siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse.

Colore	NERO
Peso specifico	1.40 gr/cm ³
Durezza	70 SH A
Carico di rottura	125 Kg/cm ²
Allungamento	400%
Compressione (22 ore a 70°C)	40%
Resistenza allo strappo	20 kg/cm
Resistenza abrasione DIN 53516	120 mm ³

EFFETTO AI LIQUIDI (72 ore a 70 °C)	
ASTM 1	6%
ASTM 2	21%
ASTM 3	43%

AGENTI TERMICI (72 ore a 70 °C)	
Durezza	1 SH A
Carico di rottura	4%
Allungamento	-10%
Temperatura	-30°C +120°C

Cod.	SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mt)	LUNGHEZZA (mt)
1030901	1	1.4	10

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy

Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com

1030902	1.5	1.4	10
1030903	2/2.5	1.4	10
1030904	3÷10	1.4	10
1030905	12÷20	1.4	5
1030906	25÷50	1	1

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy

Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: www.produzionegomma.it e www.mar-gom.com